Birkenmeier

Aquaprima,

modèles de pose 375,380

posé conformément aux préconisations de pose pour les surfaces perméables à l'eau dans les zones de circulation.

Joints: granulométrie 1/3 mm

Perméabilité kf: 0,0133 (m/s)

		•					
	•		•				

Format		Pces. / Modèle de pose				
25	25	1				

Écarteurs	2	mm
Joints	3	mm

peut absorber une pluviométrie de Il est donc classé perméable à l'eau.

3700 I / (sec * ha)

La valeur déterminée est bien supérieure à la valeur de la pluie de référence de 270 l / (sec * ha)